



Systemy podłogowe

F458.pl

Karta techniczna

02/2020



Klej Katja Sprint Anschlussfix

Do połączeń membrany uszczelniającej Katja Sprint z izolacją ścian wewnątrz budynków

Opis produktu

Katja Sprint Anschlussfix to wysokiej jakości, plastyczny klej na bazie polimeru hybrydowego, o bardzo dobrej przyczepności do podłoża.

Składowanie

Przechowywać w suchym miejscu przez okres do 12 miesięcy od daty produkcji w zamkniętym opakowaniu. Temperatura od +5 °C do +25 °C. Otwarte pojemniki zamknąć szczelnie i zużyć w krótkim czasie.

Otwarte opakowania można przechowywać przez kilka dni, pod warunkiem, że końcówka dozująca pozostanie szczelnie zamknięta.

Jakość

Produkt podlega stałej zakładowej kontroli produkcji.

Obszar zastosowania

Klej Katja Sprint Anschlussfix służy do mocowania membrany Katja Sprint do bitumicznych membran dachowych (np. R 500), bitumicznych membran hydroizolacyjnych (np. G 200 DD), a także membran z tworzywa sztucznego (kompatybilnych z bitumenem) zgodnie z 18195-2 lub DIN 18195-4.

Do stosowania na podłogach wewnątrz budynków.

Właściwości

- do stosowania wewnątrz budynku
- bez rozpuszczalników i izocyjanianów
- wysoka przyczepność do powierzchni
- stabilna konsystencja
- dobre dozowanie dzięki optymalnemu kształtowi dyszy
- czarny kolor

Wykonanie

Podłoże

Powierzchnia styku musi być wolna od pyłu, nośna, wolna od zanieczyszczeń, oleju, smaru, środków do usuwania szalunku lub innych.

Przygotowanie podłoża

Nie jest wymagane gruntowanie podłoża.

Wskazane jest, aby przed przystąpieniem do pracy wykonać test przyczepności do podłoża oraz nośności samego podłoża.

Obróbka

Do zastosowania kleju Katja Sprint Anschlussfix nadają się dostępne na rynku ręczne lub pneumatyczne wyciskacze do mas silikonowych i klejów.

W celu otwarcia kartusza odetnij końcówkę tuż nad gwintem.

Sposób zastosowania

Przykręcić końcówkę dozującą. Klej Katja Sprint Anschlussfix nakładać pasmami bez szczelin i po upływie min. 5 minut (zwiększona początkowa przyczepność po 30 do 60 minutach oczekiwania) docisnąć membranę izolacyjną Katja Sprint do pasma o grubości 1 do 2 mm.

Pozostała grubość pasma musi być zachowana aby ułatwić schnięcie kleju. Połączenie może być w pełni obciążane dopiero po całkowitym stwardnieniu kleju. W ciągu 5 godzin po nałożeniu kleju powierzchnia nie może być obciążana!

Temperatura / warunki obróbki

Temperatura otoczenia: +5 °C do +30 °C

Temperatura kleju: +0 °C (bez mrozu) do +30 °C

Czas obróbki

W zależności od chłonności podłoża, wilgotności powietrza i temperatury otoczenia, czas utwardzania wynosi od ok. 2 do 3 dni. Klej pozostawia lekką powierzchnię

Dane dotyczą w pełni utwardzonego produktu. Zmierzono dla temperatury w pomieszczeniu +23 °C oraz 50 % relatywnej wilgotności powietrza. Wartości te mogą się różnić ze względu na czynniki takie jak temperatura, wilgotność oraz rodzaj podłoża.

Odniesienia do innych dokumentów

- Membrana uszczelniająca Katja Sprint, karta techniczna F457.pl
- Taśma uszczelniająca Katja Sprint, karta techniczna F459.pl

Uwagi

Ze względu na swój plastyczno-elastyczny charakter klej Katja Sprint Anschlussfix może mieć ograniczoną zdolność retencyjną po powtarzających się naprężeniach rozciągających lub ścinających.

Nie nadaje się do stałego kontaktu z wodą.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość	Norma
Baza	–	Polimer hybrydowy	–
Czas otwarty ¹⁾	min	ok. 60	–
Odporność na temperaturę	°C	-40 do +90	–

1) Dane dotyczą w pełni utwardzonego produktu. Zmierzono dla temperatury w pomieszczeniu +23 °C oraz 50 % relatywnej wilgotności powietrza. Wartości te mogą się różnić ze względu na czynniki takie jak temperatura, wilgotność oraz rodzaj podłoża.

Zużycie i wydajność

Produkt	Zużycie ml/m długości połączenia	Wydajność m/kartusz
Klej Katja Sprint Anschlussfix	ok. 62	ok. 5

Forma dostawy

Produkt	Opakowanie	Ilość na palecie	Numer artykułu	EAN
Klej Katja Sprint Anschlussfix	310 ml PE-kartusz z końcówką dozującą	20 sztuk/karton	468506	4003982316578

Knauf Sp. z o.o.

Dział Techniczny:

► Tel.: +48 22 369 51 99

► Fax: +48 22 369 51 57

► www.knauf.pl

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości produktów Knauf. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować.

Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno - budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej wymaga wyrażnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa.